

Technický list

HYDRO-SYNTHAL-TROMMELACK Řada 6558 VODOUŘEDITELNÝ LAK K LAKOVÁNÍ V BUBNECH, barevný

Barevný voduředitelný lak k lakování v bubnech Hydro-Synthal-Trommellack řady 6558 sestává z různých fyzikálně zasyčajících polymerních disperzí. Použité mikronizované pigmenty a pigmentové přípravky jsou světlotále a migračně stálé. Všechny dodávané odstíny odpovídají EN 71-3.

Oblasti použití:

dřevěné hračky, drobné dřevěné díly, soustružnické výrobky atd.

Odstín: transparentní, různé odstíny – černá, bílá, červená, modrá, zelená, žlutá a další

Stupeň lesku: hedvábně matný

Dodávaná viskozita, DIN EN ISO 2431: 15 – 30 s v 6mm výtokovém pohárku DIN 53211

Hustota podle DIN EN ISO 2811-1: 1,0 - 1,2 g/cm³

Technologie nanášení: lakování v bubnech

Skladování: Skladujte v dobře uzavřených obalech, v chladu a suchu, při teplotách + 5 °C až + 30 °C.

Trvanlivost: 12 měsíců v původním uzavřeném obalu

Ředění: vodou

Čištění pracovního náčiní: vodou

Příprava podkladu:

Podklad pečlivě obracejte a poté důkladně zbavte prachu.

Zpracování:

Pro lakování v bubnech se materiál ředí vodou v poměru 1:2 - 1:6 v závislosti na geometrii lakovaných dílů.

Schnutí:

Parametry zpracování a schnutí byly stanoveny při relativní vlhkosti vzduchu 40 – 70 % a při teplotě v místnosti 20 – 25°C. Při vyšších nebo nižších teplotách schnutí a relativní vlhkosti vzduchu > 75 % se délka schnutí může podstatně lišit. Případně je nutné zjistit parametry schnutí zkušebním lakováním přímo na místě.